


Klej termotopliwy

TERM/UNI-11P

Przezroczysty, uniwersalny klej termotopliwy w sztyftach o długości 30 cm i średnicy 11mm. Nadaje się do większości materiałów, metalu drewna ceramiki, charakteryzuje się odpornością na szoki termiczne. Czas wiązania 15-20 s, temperatura mięknięcia 87°C, temperatura pracy 160 - 200°C.



TERM/UNI-11B

Czarny, uniwersalny klej silikonowy termo topliwy w sztyftach długości 30 cm i średnicy 11mm. Nadaje się do większości materiałów, metalu drewna ceramiki, charakteryzuje się odpornością na szoki termiczne. Czas wiązania 3-4 s, temperatura mięknięcia 80°C, temperatura pracy 160 - 190°C.

